

## SCHEDA TECNICA

Preparato: PIETRA GRANITO ARDESIA SIGILLANTE

Codice commerciale: KS351

Codice preparato: 42030401

Pag. 1 di 1

Revisione: 15.06.2015 JR



## PIETRA & GRANITO & ARDESIA

### Sigillante

<b>IMPIEGO</b>	Protezione e lucidatura resistente all'acqua di pavimenti in pietra, cemento o mattoni; riparazione di pavimenti in piastrelle, klinker e cotto usurati. Applicazione manuale o con spandicera.
<b>DESCRIZIONE</b>	Liquido opalescente, odore leggero, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, non infiammabile, peso specifico 1,021, pH 8,8 – 9,4
<b>COMPONENTI</b> (Regolamento 648/2004/CE)	<5% tensioattivi non ionici. Contiene: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.
<b>ETICHETTATURA</b> (Direttiva 1999/45/CE)	- (non classificato)
<b>AVVERTENZE</b>	Conservare fuori della portata dei bambini. Calpestare il pavimento soltanto ad asciugatura avvenuta.
<b>COMPORTAMENTO ECOLOGICO</b>	Il prodotto, nelle normali condizioni e nelle prescritte modalità d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all'ambiente.
<b>CARATTERISTICHE</b>	Applicato su superfici minerali penetra nelle porosità e forma, asciugandosi, una barriera resistente all'acqua che ne impedisce la penetrazione. A saturazione dello strato superficiale ottenuta, forma una pellicola autolucidante, tenace ed elastica, resistente all'usura, antiscivolo, non scivolosa e inattaccabile dall'acqua e dai normali detergenti.
<b>DOSAGGIO E IMPIEGO</b>	Versare sul pavimento pulito ed asciutto e cospargere velocemente e uniformemente con rullo, mocio umido o applicatore adatto. Ripetere subito la stesura, sul pavimento ancora bagnato, sui sottofondi molto porosi e sulle fughe, fino a completa saturazione. Evitare la formazione di chiazze, non lavorare in pieno sole! Per ottenere il massimo delle prestazioni e per ottenere una barriera resistente all'acqua, lasciare asciugare la prima mano per almeno 6 ore e applicare quindi una seconda mano. Lasciare asciugare bene, non calpestare il pavimento finché non è perfettamente asciutto. Tracce di passaggio possono essere riparate con <i>Pietra &amp; Granito &amp; Ardesia Sigillante</i> .
<b>CONSUMO</b>	100 ml/m <sup>2</sup> circa per applicazione per pavimenti molto porosi.
<b>SCADENZA</b>	≥ 12 mesi in contenitori ben chiusi, in locale fresco e ventilato. Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature comprese tra 10°C e 30°C.
<b>CONFEZIONI</b>	Flacone da 1 l (codice EAN 8008273009357) Cartone da 6x1 l (codice EAN 8008273935069)